


クリーンエリア用ワイピングクロス キムテクピュア*W3ドライワイパー

polyester wiper for clean area (ISO Class5)

6inch



9inch



特長

- 素材は、ポリエステル100% 長繊維
 - 18MΩ・cm超純水洗浄後、ISOクラス5 (FEDクラス100)環境にてクリーンパック
 - 発塵の発生を最小限に抑えた 端面レーザーカット処理
 - 発塵・残留イオンが非常に少ない
- ※詳細は裏面の製品特長データをご参照下さい。

用途

- クリーンエリアでの清掃作業
- クリーンベンチの清掃作業
- アルコールやアセトン等の有機化合物を含んだ作業
- クリーンエリアの環境向上を目的とした不織布からのレベルアップ

製品仕様



クリーンルーム



クリーンパック


様々なシーンで活躍します!



ラボ・研究



一般工場



電子工場



製薬工場



医療機器製造工場



化粧品工場



レンズ工場



印刷工場



メンテナンス



病院

製品特長データ

特性

洗浄・パック方法

18MΩ・cm超純水洗浄後、ISOクラス5 (FEDクラス100) 環境にてクリーンパック

蒸発残留物 (試験方法: 米国 IEST RP-CC004.3 に準拠)

純水 (DI)	0.02g/m ²
イソプロピルアルコール (IPA)	0.06g/m ²

抽出残留イオン (試験方法: JIS P 8144)

Na	0.2ppm
K	0.1ppm
Cl	0.1ppm

吸収性能 (自社測定値)

保水量	333ml/m ²
目付け	135g/m ²
吸収速度	1.0秒

発生粒子 (1枚あたり)

粒子径	6inch	9inch
0.3μm ≤ 0.5μm	2.8	6.5
0.5μm ≤ 1.0μm	2.8	5.6
1.0μm ≤ 2.0μm	5.3	7.9
5.0μm ≤ 10.0μm	1.1	2.2
10.0μm ≤ 25.0μm	0.5	0.7
25.0μm ≤	0	0
合計	12.5	22.9

(個/ft²/枚)

試験方法

JIS B 9923 準用 タンブリング法
 試料10枚を試験機のドラムに投入し、試験機運転開始30秒後から、1ft²/分の速度で、1分間ずつ計10回連続して測定し、最大値および最小値を除いた8回の平均値を1枚当たり換算。
 試料サイズ: 6インチ...15×15cm 9インチ...23×23cm
 測定機器: Met One A2400B (Hach Ultra Analytics)
 吸引量: 1ft²/分

耐薬品性 【○: 化学的に安定, ×: 溶解の恐れがある】

	評価
無機化合物類	
1N硫酸	○
0.1N硫酸	○
1N塩酸	○
0.1N塩酸	○
アンモニア水 (25%)	○
6N苛性ソーダ	×
1N苛性ソーダ	×
0.1N苛性ソーダ	×
過酸化水素水 (3%)	○
過酸化水素水 (5%)	○
次亜塩素酸ソーダ (0.01%)	○
次亜塩素酸ソーダ (0.02%)	○
硝酸 (conc.)	×
硝酸 (10%)	○

	評価
アルコール類	
メタノール	○
エタノール	○
イソプロピルアルコール	○
エチレングリコール	○
炭化水素類	
ベンゼン	○
トルエン	○
キシレン	○
n-ヘキサン	○
ケロシン	○
塩素化炭化水素類	
四塩化炭素	○
トリクレン	○
パークレン	○

	評価
その他の有機化合物類	
アセトン	○
ジオキサン	○
テトラヒドロフラン	○
ジメチルホルムアミド	×
酢酸 (conc.)	×
酢酸 (10%)	○

試験方法

20℃ 48時間浸漬 (JIS L1030) に準拠

※上記すべてのデータは弊社試験値且つ参考値であり、保証値ではありません。

製品仕様

製品画像	製品名	製品番号	JANコード	製品情報
			ITFコード	
	キムテクピュア W3 ドライワイパー 6インチ	63130	4901750631307	
			14901750631304	
	キムテクピュア W3 ドライワイパー 9インチ	63120	4901750631208	
			14901750631205	

関連製品

製品画像	製品名	製品番号	JANコード	製品情報
			ITFコード	
	キムテクピュア W4 クリティカル タスクワイパー クルー	63111	4901750631109	
			0114901750631105	
	テクノテックス 23×23cm	63160	4901750631604	
			14901750631601	
	テクノテックス 15×15cm	63170	4901750631703	
			14901750631700	

※製品の仕様は変更することもございますのでご了承ください。



日本製紙グループ
日本製紙クレシア株式会社

北海道 営業支社 011-281-3881
 東北 営業支社 022-264-2461
 関東 営業部 03-6665-5327
 中部 営業支社 052-220-5200
 関西 営業支社 06-6389-2047
 中四国 営業支社 082-291-6766
 九州 営業支社 092-725-8282

〒100-8156 東京都千代田区一ツ橋1-2-2
 ホームページ <http://www.crecia.co.jp>

販売店 /